

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	もくぬ～る CLT・集成材用シーラ剤
品番	IZ-06
適用塗装機	刷毛塗り、ローラー

塗料の種類	天然系油性塗料			
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・ 木質材料表面の汚れを防止します。 ・ 針葉樹系素材の木質外観を維持する透明浸透型塗料です。 ・ 低臭溶剤を使用した低臭タイプの塗料である。 ・ 防虫、防腐、防カビ剤を配合しています。 ・ ホルマリンを含んでいません。(F☆☆☆☆取得) 			
配合比	原液でご使用下さい。			
可使時間	特になし (密閉保管下さい)			
塗布回数および標準塗布量	1回塗り 60～80g/m ²			
乾燥時間 (数値は標準的な参考値です)		10℃	20℃	30℃
	指触乾燥	20分	15分	10～15分
	上塗り可能時間	16時間以上	7～8時間	5時間以上
用途	木部製品の下塗り、汚れ防止撥水剤			

注意事項

- ・ 空気中の酸素により重合反応を起こし、紙・布など表面積の大きい材質の物にしみ込ませた物をゴミ袋等に蓄積放置すると重合熱により自然発火することがあるため、塗料がしみ込んだ布等は水の入った容器に入れて保管し早めに焼却等処理して下さい。
- ・ 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をしてください。
- ・ ご使用前には塗料を十分攪拌してからご使用ください。
- ・ 塗布量が多すぎると乾燥不良、夏目冬目の光沢ムラの原因になりますのでご注意ください。
- ・ 塗装前に、素材の汚れ、ヤニ、ワックス等を除去してから塗装してください。
- ・ 5℃以下または湿度80%以上での塗装は避けてください(乾燥が著しく遅くなります)。
- ・ 塗装時に使用した道具は、塗料用シンナーにて洗浄してください。
- ・ どのような場合にも換気に十分注意してご使用ください。
- ・ 皮膚に付いた場合には、石鹼で水洗いしてください。

※ 本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

※ このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。ご使用に関しては御社においてご確認の上御使用願います。

※ 本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。

210628