

# 成 分 表

玄々化学工業株式会社

品 番	U8-6500-50P
品 名	U8エナメル シアニンブルー ツヤケシ50%

A液				
U8-6500-50P		含有量(%)	詳 細	
組          成	樹脂	20.5	合成樹脂、アルキッド樹脂、アクリル樹脂	
	溶剤	アルコール	1.3	アルコール類,第2種有機溶剤
	溶剤	酢酸エステル	63.5	第1石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,有機溶剤非該当
	繊維素	7.4	ニトロセルロース	
	艶消剤	1.7		
	着色顔料	3.0		
	可塑剤	1.6		
	添加剤	1.0		
合 計		100.0		
備 考				

B液				
CB-066		含有量(%)	詳 細	
組	樹脂	39.8	ポリイソシアネート樹脂	
	溶剤	酢酸エステル	60.0	第1石油類,第2種有機溶剤
	添加剤	0.2		
成				
合 計		100.0		
備 考				