

成 分 表

玄々化学工業株式会社

品 番	UF-69-70P
品 名	ピュアEX ファニチャーガード ツヤケシ70%

A液		UF-69-70P	含有量(%)	詳 細	
組 成	樹脂		17.9	アクリル樹脂	
	溶剤	アルコール	2.0	アルコール類,第2種有機溶剤	
	溶剤	酢酸エステル	72.9	第2石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,有機溶剤非該当	
	繊維素		5.2	ニトロセルロース	
	添加剤		2.0		
合 計			100.0		
備 考					

B液		CB-247	含有量(%)	詳 細
組	樹脂		22.3	ポリイソシアネート樹脂
	溶剤	酢酸エステル	77.5	第2石油類,第2種有機溶剤
	添加剤		0.2	
成				
合 計			100.0	
備 考				