

# 成 分 表

玄々化学工業株式会社

品 番	UF-69-92P
品 名	ピュアEX ファニチャーガード ツヤケシ120%

A液		UF-69-92P	含有量(%)	詳 細
組          成	樹脂		17.9	アクリル樹脂
	溶剤	アルコール	2.0	アルコール類,第2種有機溶剤
	溶剤	酢酸エステル	71.8	第2石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,有機溶剤非該当
	繊維素		4.8	ニトロセルローズ
	艶消剤		1.9	
	添加剤		1.6	
合 計			100.0	
備 考				

B液		CB-247	含有量(%)	詳 細
組	樹脂		22.3	ポリイソシアネート樹脂
	溶剤	酢酸エステル	77.5	第2石油類,第2種有機溶剤
	添加剤		0.2	
成				
合 計			100.0	
備 考				