

成分表

玄々化学工業株式会社

品番	UF-29-50P
品名	ピュア EXハード 上塗り用 ツヤケシ50%

A液		UF-29-50P	含有量(%)	詳細
組成	樹脂		14.5	合成樹脂、アクリル樹脂
	溶剤	アルコール	3.6	アルコール類,第2種有機溶剤
	溶剤	酢酸エステル	72.0	第1石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,第2種有機溶剤
	繊維素		8.5	ニトロセルロース
	添加剤		1.4	
	合計		100.0	
	備考			

B液		CB-149	含有量(%)	詳細
組成	樹脂		39.8	ポリイソシアネート樹脂
	溶剤	酢酸エステル	60.0	第1石油類,第2種有機溶剤
	添加剤		0.2	
成分				
	合計		100.0	
	備考			