

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品 名	GENGEN e L F 2液型 水性フロア一用
品 番	SC-86

塗料の種類	2液型水性ウレタンエマルション塗料			
特 徴	- 環境対応型床用透明塗料 - 高光沢、高物性型水系上塗り塗料で透明性に優れる。			
標準配合比 および 可使時間		10℃以下	20℃	30℃以上
	主剤品番	SC-86 100 部	SC-86 100 部	SC-86 100 部
	硬化剤	SB-56 20 部	SB-56 20 部	SB-56 20 部
	うすめ液	水 0～10 部	水 0～10 部	水 0～10 部
	可使時間	8時間	8時間	6時間
塗 布 量	80～100 g/m ² (希釈剤を含む配合塗料 1 回塗りあたり)			
乾 燥 時 間 (数値は標準値です)		10℃	20℃	30℃
	指触乾燥	40～50分	20～30分	10～20分
	指圧乾燥	8時間以上	6時間以上	4時間以上
	硬化乾燥	48時間以上	24時間以上	16時間以上
用 途	木質フローリングの上塗り			

注意事項

- 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をしてください。
- 攪拌は、ハンドミキサー等による機械攪拌を推奨します。その際に泡の巻き込みのないように注意し、均一に混ぜてください。
- 主剤に硬化剤を混合後、可使時間(8時間/20℃)を過ぎた塗料は使用しないでください。高温時(液温が高い場合)は可使時間が短くなるのでご注意ください。
- 塗装前に、素材の汚れ、ヤニ、ワックス等を除去してから塗装してください。
- 5℃以下または湿度80%以上での塗装は避けてください。
- 塗装時に使用した道具は、水または温石鹼水にて洗浄してください。
- どのような場合にも換気に十分注意してご使用ください。
- 皮膚に付いた場合には、石鹼で水洗いしてください。
- 塗料の貯蔵は5℃以上、35℃以下で保存してください。
- 体育館などのスポーツ施設などでのご使用の場合は、1週間以上の養生をしてください。

廃棄方法

- 少量の場合には、吸収紙(新聞紙等)に浸み込ませ乾燥後適切な場所に廃棄してください。
- 量が多い場合には、専門の処理業者に依頼して廃棄してください。
- 水路や下水道には流さないでください。

* 本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

* このデータは弊社における信頼できるデータであります。使用条件などにより異なることがあります。
ご使用に関しては御社においてご確認の上御使用願います。

* 本製品を御使用前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。

230703