製　品　説　明　書

玄々化学工業株式会社

品　　名	ピュア EXハード　下塗り用
品　　番	UW－27－P
適 用 塗 装 機	刷毛塗り、スプレー

塗 料 の 種 類	２液型ポリウレタン樹脂塗料		
特　　徴	・　EXハード中、上塗り塗料との組合わせで軟質材の打痕、擦り傷性改善効果がある。 ・　トルエン、キシレン、重金属及びホルマリンを含んでいません。 ・　充填性が良く、また表面硬度の向上にも効果があります。 ・　扱いやすい1:1配合比です。		
配　合　比	A液　（UW－27－P）　100部 B液　（CB－147）　100部 ピュアうすめ液（TU－1＊－P）　10～30部		
塗　布　量	80～120g／㎡（希釈配合品として）		
乾 燥 時 間	指 触 乾 燥	15分	※配合比　100:100:30 （室温　20℃）
	指 圧 乾 燥	1時間30分	
可 使 時 間	3～4時間 （20℃）	※可使時間は増粘により作業性が悪くなる時間を目安としております。 ※可使時間を越えた塗料を使用すると塗膜欠陥を生じ易くなりますのでご注意下さい	
研磨可能時間	10℃:7～8時間	20℃:5～6時間	30℃:3～4時間
用　　途	木質壁、床および木製内装建材及び一般木工製品の下塗り ※EXハードシリーズの中、中塗り塗料、上塗り塗料との組み合わせを推奨致します		

備　考

・　うすめ液は表面乾燥性、平滑性調整のため、季節によりピュアうすめ液　ＴＵ－１１－Ｐ（冬用）、ＴＵ－１２－Ｐ（春秋用）、ＴＵ－１３－Ｐ（夏用）をご使用下さい。高温多湿時等にはカブリ白化防止のため、ＴＵ－３９リターダーを１０%程度加えて下さい。
・　塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。
・　ご使用前には塗料をよく撹拌してから配合して下さい。
・　過剰塗装は塗膜外観を損なう恐れがあるため、塗布量を守って塗装して下さい。
・　塗装及び乾燥中は換気を良くし、養生乾燥中も換気を十分行うよう注意してください。
※　本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。
※　このデータは弊社における信頼できるデータでありますが、使用条件などにより異なることがあります

御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

本製品を御使用の前には、別紙安全ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ及び注意事項を必ず読み厳守してください。　241001

GENGEN