

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品 名	ピュアクリヤー
品 番	UC-87-P
適用塗装機	スプレー、刷毛

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料			
特 徴	・耐水、耐薬品性に優れるクリヤーで木質素材との密着性が良く、木材の寸法安定性に寄与する。 ・高光沢な仕上がり感が得られる。 ・柔軟性、硬度のバランスのとれた性状を有する。			
配 合 比		15℃以下	15～25℃	25℃以上
	主剤品番	UC-87-P 100 部	UC-87-P 100 部	UC-87-P 100 部
	硬化剤	CB-189 50 部	CB-189 50 部	CB-189 50 部
	うすめ液	TU-11-P 50～75部	TU-11-P 50～75部	TU-11-P 50～75部
	可使時間	8時間	6時間	4時間
* 可使時間は増粘等により塗装性が悪化する時間を記しております。 可使時間を越えた塗料は発泡等塗膜欠陥や仕上がり不良を生じやすくなりますので避けてください。				
塗 布 量	80～100 g/m ² （配合塗料1回塗りあたり）			
乾 燥 時 間		10℃	20℃	30℃
	指触乾燥	20分～25分	15分～20分	10～15分
	硬化乾燥	8時間以上	8時間	5時間
用 途	木製フローア、カウンター、他一般木工製品の下塗り、上塗り			

備 考

- ・ シンナーは季節により、TU-11-P（冬用）、TU-12-P（春秋用）、TU-13-P（夏用）をご使用下さい。また高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU-39（リターダー）を10%程度加えて下さい。
- ・ 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。
- ・ ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。

※このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なる場合があります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

※本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。

