

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ピュアフラット ツヤケシ**%
品番	UF-72-**P
適用塗装機	スプレー、刷毛

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料			
特徴	耐候性に優れた塗膜が得られます。 無黄変タイプで速乾性です。 ソフトできめ細やかな肌を得られます。			
配合比		15℃以下	15～25℃	25℃以上
	主剤品番	UF-72-P 100部	UF-72-P 100部	UF-72-P 100部
	硬化剤	CB-196 10部	CB-196 10部	CB-196 10部
	うすめ液	TU-11-P 40～50部	TU-12-P 40～50部	TU-13-P 40～50部
	可使時間	3.5時間	2.5時間	1.5時間
	* 可使時間は増粘等により塗装性が悪化する時間を記しております。 可使時間を越えた塗料は発泡等塗膜欠陥や仕上がり不良を生じやすくなりますので避けてください。			
塗布量	60～80 g/m ² (配合塗料1回塗りあたり)			
乾燥時間		10℃	20℃	30℃
	指触乾燥	20分～25分	15分～20分	10～15分
	硬化乾燥	24時間以上	24時間	16時間
用途	パイン、セン、シオジ等、白木地仕上げや淡色系着色仕上げの上塗り 耐候性の必要な屋外仕様の上塗り			

備考

- ・ シンナーは季節により、TU-11-P (冬用)、TU-12-P (春秋用)、TU-13-P (夏用) をご使用下さい。また高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU-39 (リターダー) を10%程度加えて下さい。
- ・ 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。
- ・ ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。

※このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なる場合があります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

※本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。170623