

成分表

玄々化学工業株式会社

品番	S6-3500
品名	もくぬゑる 水性WPエナメル オーク

S6-3500		含有量(%)	詳細
組成	樹脂	19.7	アクリル樹脂
	水	48.1	
	溶剤	グリコール系	13.4 第2種有機溶剤
	艶消剤	3.1	
	着色顔料	9.2	
	添加剤	6.5	
合計		100.0	
備考			