

成分表

玄々化学工業株式会社

品番	S8-2900
品名	もくぬゑる水性WPカラー レッドウッド

S8-2900		含有量(%)	詳細
組成	樹脂	17.3	アクリルエマルジョン
	水	76.0	
	溶剤	1.9	第3石油類、有機溶剤
	着色顔料	1.7	
	添加剤	3.1	
合計		100.0	
備考			