

もくぬ〜る CLT・集成材用シール剤

特長

- ★ 木材表面の汚れ(手垢、水垢など)を防ぐ。
- ★ 木材の防虫・防腐・防カビ効果に優れる。
- ★ 木質感を損なわない浸透型透明塗料。
- ★ 外部で耐候性が必要な場合は上塗りとして「もくぬ〜る外部用WPオイルステイン」の塗装を推奨。



上塗り相性良好



作業性良好



耐久性向上

品 番 IZ-06

荷 姿 16L / 4L / 1L

適合規格 F 学 I4 鉛 WP

適合規格アイコンの説明はP3をご参照下さい。

製品の
詳細はこちら

標準塗装工程

◇ 適用範囲：屋内・外木部全般(未塗装の場合)

工 程	材料・配合比(重量比)	塗装方法	塗布量(1回)	乾燥時間(20℃)
① 素地調整	サンドペーパー PI80〜P240			
② 表面処理	CLT・集成材用シール剤「IZ-06」 100	刷毛 ローラー	60〜80 g/m ²	24時間以上
③ 上塗り①	外部用WPオイルステイン「I9-ライン」(カラレス単体除く) 100	刷毛 ローラー	60〜80 g/m ²	12時間以上
④ 上塗り②	外部用WPオイルステイン「I9-ライン」(カラレス単体除く) 100	刷毛 ローラー	60〜80 g/m ²	24時間以上

- 外部で使用する場合は必要に応じて上塗り(③〜④)を行って下さい。
- 建築工事標準仕様書 木材保護塗料塗りに従う場合はJASS 18 M-307木材保護塗料の規定に準拠した工程、塗布量で塗装して下さい。
- 塗装前に汚れや付着物、旧塗膜は除去して下さい。
- 条件によって塗布量、乾燥時間は変わりますので目安として下さい。
- 塗料の染み込んだ布・スポンジなどは重ね置きしておくで発熱により自然発火する恐れがあるため水を張った金属容器に浸けて保管し、早めに焼却処分して下さい。

木質感を損なわず、木材表面を手垢や水垢などの汚れから守ります。

