

溶剤系

屋内用
屋外用

透明仕上げで木材の自然な風合いを
そのままに、圧倒的な耐候性能を実現。

超耐候性2液ウレタン塗料

もくぬ〜る **ピュアクリヤー** (中塗り)

ピュアフラット ツヤケシ170% (上塗り)

特長

- ★ 圧倒的な耐候性能を有した透明仕上げ。
- ★ 木材の日焼け防止効果に優れる。
- ★ 耐水、耐薬品性に優れ、木質素材との密着性が良好。
- ★ 塗替え回数を減らしてメンテナンスの負担を軽減。

標準塗装工程

- ◇ 仕 上 げ : 透明ツヤ消し仕上げ
- ◇ 適用範囲 : 屋外木部全般 (未塗装の場合)

工 程	材料・配合比(重量比)	塗装方法	塗布量(1回)	乾燥時間(20℃)
① 素地調整	サンドペーパー P180~P240			
② 下塗り	CNFシーラー「SW-66」 (必要であれば、水にて適宜希釈して下さい。)	100 ダスター・刷毛 スプレー	100~120 g/m ²	6時間以上
③ 毛羽取り研磨	サンドペーパー P320~P400			
④ 中塗り	ピュアクリヤー 主剤「UC-87-P」 100 硬化剤「CB-189」 50 ピュアうすめ液「TU-**-P」 50~75	刷毛・スプレー	80~100 g/m ²	8時間以上
⑤ 研磨	サンドペーパー P320~P400			
⑥ 上塗り	ピュアフラット ツヤケシ170% 主剤「UF-72-97P」 100 硬化剤「CB-196」 10 ピュアうすめ液「TU-**-P」 40~50	刷毛・スプレー	60~80 g/m ²	24時間以上

- 透明仕上げ(超耐候仕様)の塗装工程は、上記塗装工程を参照して下さい。
- 塗装前に汚れや付着物、旧塗膜は除去して下さい。
- 条件によって塗布量、乾燥時間は変わりますので目安として下さい。
- ピュアうすめ液は季節により冬用「TU-11-P」、春秋用「TU-12-P」、夏用「TU-13-P」をお使い下さい。
- 高温多湿時にブラッシング現象が発生する場合、リターダー「TU-39」を10%程度加えて下さい。
- 主剤に硬化剤を混合後、可使時間を過ぎた塗料は使用しないで下さい。高温時(液温が高い場合)は可使時間が短くなるので注意して下さい。



速乾



耐久性向上



高耐候性

品 番	ピュアクリヤー 主 剤 : UC-87-P 硬化剤 : CB-189	ピュアフラット 主 剤 : UF-72-97P 硬化剤 : CB-196
荷 姿	ピュアクリヤー 主 剤 : 16kg / 4kg 硬化剤 : 8kg / 1kg	ピュアフラット 主 剤 : 15kg / 4kg 硬化剤 : 1.5kg / 400g
配合比	ピュアクリヤー 100:50	ピュアフラット 100:10
適合規格	F 学 14 鉛	

適合規格アイコンの説明はP3をご参照下さい。

製品の
詳細はこちら

