



水系

屋外用

もくぬゐる 水性 WPエナメル

半造膜型

特長

- ★ CNF(セルロースナノファイバー)と高耐久顔料で耐候性抜群。
- ★ 防腐・防カビ・防虫・撥水効果により木材を長期間美しく保護。
- ★ 塗りやすく、塗装ムラ・塗り継ぎムラが出にくい。
- ★ リコート時のはじきが少ない。



隠ぺい性が高く、灰色化した木材が
1回塗りでキレイに蘇ります。

品番 S6-ライン

荷姿 14kg / 3.5kg / 700g

適合規格 学 14 鉛 食 WP

食品衛生法適合について
本規格適合のみでは、食品用器具及び容器包装
(直接食品と接する場所)への使用は出来ません。

適合規格アイコンの説明はP3をご参照下さい。

製品の
詳細はこちら



標準塗装工程

- ◇ 仕 上 げ : 着色仕上げ
- ◇ 適用範囲 : 屋外木部全般(未塗装の場合)

工 程	材料・配合比(重量比)	塗装方法	塗布量(1回)	乾燥時間(20℃)
① 素地調整	サンドペーパー P180~P240			
② 仕上げ	水性WPエナメル 「S6-ライン」	100 刷毛 ローラー(短毛)	80~100 g/㎡	24時間以上

- 着色仕上げの塗装工程は、上記塗装工程を参照して下さい。
- 塗装前に汚れや付着物、旧塗膜は除去して下さい。
- 条件によって塗布量、乾燥時間は変わりますので目安として下さい。
- 塗装時は発泡に注意して下さい。刷毛塗りには水性塗料用の刷毛(ナイロン刷毛など)を使用して下さい。

カラー

着色見本

※1回塗りでの見本です。
※印刷見本のため、実際の色とは多少異なります。

カラレス (S6-10)	ホワイト (S6-1000)	ライトグレー (S6-1100)	グレー (S6-1300)
ブラック (S6-1500)	レッド (S6-2000)	マホガニ (S6-2300)	ダークブラウン (S6-2800)
オレンジ (S6-3000)	オーク (S6-3500)	チーク (S6-3700)	メープル (S6-3800)
イエロー (S6-4000)	ヒノキ (S6-4100)	グリーン (S6-5000)	オリーブ (S6-5100)
ブルー (S6-6000)	ウォールナット (S6-7500)	コーヒブラウン (S6-8700)	

- 屋外でカラレス単体では使用しないで下さい。
- 色濃度の調整はカラレスで行って下さい。水等で調整すると十分な塗膜性能が発揮できなくなる恐れがあります。