

もくぬ～る 水性 WPカラー

浸透型

特長

- ★ 退色防止効果で長期間木材を保護。
- ★ 木材の防虫・防腐・防カビ効果に優れる。
- ★ 塗りやすく、塗装ムラ・塗り継ぎムラが出にくい。
- ★ 要望に応じた仕上げに対応できる豊富なカラーバリエーション。

標準塗装工程

- ◇ 仕 上 げ：着色仕上げ
- ◇ 適用範囲：屋外木部全般(未塗装の場合)

工 程	材料・配合比(重量比)	塗装方法	塗布量(1回)	乾燥時間(20℃)
① 素地調整	サンドペーパー P180～P240			
② 1回目塗装	水性WPカラー 「S8-ライン」 100	刷毛 ローラー(短毛)	50～70 g / m ²	3時間以上
③ 毛羽取り研磨 (必要に応じて)	サンドペーパー P320～P400			
④ 2回目塗装	水性WPカラー 「S8-ライン」 100	刷毛 ローラー(短毛)	50～70 g / m ²	24時間以上

- 着色仕上げの塗装工程は、上記塗装工程を参照して下さい。
- 塗装前に汚れや付着物、旧塗膜は除去して下さい。
- 条件によって塗布量、乾燥時間は変わりますので目安として下さい。
- 塗装時は発泡に注意して下さい。刷毛塗りには水性塗料用の刷毛(ナイロン刷毛など)を使用して下さい。



品 番	S8-ライン
荷 姿	16L / 3L / 700mL
適合規格	学 I4 鉛 WP

適合規格アイコンの説明はP3をご参照下さい。

製品の
詳細はこちら

カラー

着色見本 ※2回塗りでの見本です。
※印刷見本のため、実際の色とは多少異なります。

カラレス (S8-10)	ホワイト (S8-1000)	ライトグレー (S8-1100)	ブラック (S8-1500)
アイアンレッド (S8-2000)	ブラウン (S8-2700)	レッドウッド (S8-2900)	オーク (S8-3500)
チーク (S8-3700)	パイン (S8-3900)	イエロー (S8-4000)	メイズ (S8-4900)
グリーンアンバー (S8-5900)	ブルー (S8-6000)	ウォールナット (S8-7500)	コーヒープラウン (S8-8700)

- 屋外でカラレス単体では使用しないで下さい。
- 色濃度の調整はカラレスで行って下さい。水等で調整すると十分な塗膜性能が発揮できなくなる恐れがあります。



耐候性のある無機顔料とCNFによって、
変色に強い屋外木部の着色仕上げが可能。