

安心の自然系原料に抜群の
作業性と耐候性、
浸透型木材保護塗料の決定版。

もくぬ～る 外部用 WPオイルステイン

浸透型

特長

- ★ 刷毛さばきがスムーズでしっかりと着色。
- ★ 防虫・防腐・防カビ効果で抜群の耐候性。
- ★ 低臭、環境に優しい自然系原料使用。
- ★ 浸透型で木目を活かした自然な仕上がり。

品番 I9-ライン

荷姿 16L / 4L / 700mL

学 14 鉛 食 WP

適合規格

食品衛生法適合について
本規格適合のみでは、食品用器具及び容器包装
(直接食品と接する場所)への使用は出来ません。

適合規格アイコンの説明はP3をご参照下さい。

製品の
詳細はこちら

作業性良好

低臭

高耐候性

豊富なカラー

標準塗装工程

- ◇ 仕 上 げ : 着色仕上げ
- ◇ 適用範囲 : 屋外木部全般(未塗装の場合)

工 程	材料・配合比(重量比)	塗装方法	塗布量(1回)	乾燥時間(20℃)
① 素地調整	サンドペーパー P180～P240			
② 1回目塗装	外部用WPオイルステイン 「I9-ライン」 100	刷毛・ローラー	60～80g/㎡	12時間以上
③ 2回目塗装	外部用WPオイルステイン 「I9-ライン」 100	刷毛・ローラー	60～80g/㎡	24時間以上

- 着色仕上げの塗装工程は、上記塗装工程を参照して下さい。
- 建築工事標準仕様書 木材保護塗料塗りに従う場合はJASS 18 M-307木材保護塗料の規定に準拠した工程、塗布量で塗装して下さい。
- 塗装前に汚れや付着物、旧塗膜は除去して下さい。
- 条件によって塗布量、乾燥時間は変わりますので目安として下さい。
- 塗料の染み込んだ布・スポンジなどは重ね置きしておくで発熱により自然発火する恐れがあるため、水を張った金属容器に浸けて保管し、早めに焼却処分して下さい。

カラー

着色見本

※2回塗りでの見本です。
※印刷見本のため、実際の色とは多少異なります。

カラレス (I9-10)	ホワイト (I9-1000)	ライトグレー (I9-1100)	ブラック (I9-1500)
アイアンレッド (I9-2000)	ミディアムブラウン (I9-2700)	ライトオーク (I9-3100)	チーク (I9-3700)
バイン (I9-3900)	イエロー (I9-4000)	ナチュラルブラウン (I9-4800)	グリーン (I9-5000)
ブルー (I9-6000)	ウォールナット (I9-7500)	パリスアンダー (I9-7900)	

- 屋外でカラレス単体では使用しないで下さい。
- 色濃度の調整はカラレスで行って下さい。
シンナー等で調整すると十分な塗膜性能が発揮できなくなる恐れがあります。