

もくぬ～る

水性 外部用 クリヤー (ツヤ有り)・フラット 半ツヤ/ツヤ消し

特長

- ★ 耐候性に優れた透明仕上げ。
- ★ 木材の日焼け防止効果に優れる。
- ★ UVカット剤、防カビ剤配合。

UVカット機能を備え、耐久性が求められる
屋外木部の透明仕上げに最適です。



品番 SC-30-00 / 50 / 99

荷姿 16L / 3.6L / 1L

適合規格 学 14 鉛

適合規格アイコンの説明はP3をご参照下さい。

製品の
詳細はこちら

標準塗装工程

◇ 仕 上 げ : 透明仕上げ

◇ 適用範囲 : 屋外木部全般(未塗装の場合)

工 程	材料・配合比(重量比)	塗装方法	塗布量(1回)	乾燥時間(20℃)
① 素地調整	サンドペーパー P180 ～ P240			
② 下塗り	水性外部用クリヤー・フラット「SC-30-**」 100 (必要であれば、水にて適宜希釈して下さい。)	刷毛・スプレー	80～100 g/㎡	6時間以上
③ 研磨	サンドペーパー P320 ～ P400			
④ 中塗り	水性外部用クリヤー・フラット「SC-30-**」 100 (必要であれば、水にて適宜希釈して下さい。)	刷毛・スプレー	80～100 g/㎡	6時間以上
⑤ 研磨	サンドペーパー P320 ～ P400			
⑥ 上塗り	水性外部用クリヤー・フラット「SC-30-**」 100 (必要であれば、水にて適宜希釈して下さい。)	刷毛・スプレー	80～100 g/㎡	24時間以上

- 透明仕上げの塗装工程は、上記塗装工程を参照して下さい。
- 高耐候性を得るためには3回塗りをお薦めいたします。
- 塗装前に汚れや付着物、旧塗膜は除去して下さい。
- 条件によって塗布量、乾燥時間は変わりますので目安として下さい。
- 塗装時は発泡に注意して下さい。刷毛塗りには水性塗料用の刷毛(ナイロン刷毛など)を使用して下さい。

