

もくぬ〜る 水性 内装用 カラーステイン

特 長

- ★ 塗りやすく、塗装ムラ・塗り継ぎムラが出にくい。
- ★ 乾燥時間が早く、短時間で塗り重ねが可能。
- ★ 要望に応じた仕上がりに対応できる
豊富なカラーバリエーション。
- ★ 落ち着いた半ツヤ仕上げ。



品 番	S4-ライン
荷 姿	16L / 3L / 700mL
適合規格	F 学 I4 鉛 食 食品衛生法適合について 本規格適合のみでは、食品用器具及び容器包装 (直接食品と接する場所) への使用は出来ません。

適合規格アイコンの説明はP3をご参照下さい。

製品の
詳細はこちら



標準塗装工程

- ◇ 仕 上 げ : 着色仕上げ
- ◇ 適用範囲 : 内装木部全般(未塗装の場合)

工 程	材料・配合比(重量比)	塗装方法	塗布量(1回)	乾燥時間(20℃)	
① 素地調整	サンドペーパー P180～P240				
② 1回目塗装	水性内装用 カラーステイン 「S4-ライン」	100	刷毛・ローラー(短毛) (必要に応じてウエスなどで拭き取り)	30～50 g/m ²	3時間以上
③ 毛羽取り研磨	サンドペーパー P320～P400				
④ 2回目塗装	水性内装用 カラーステイン 「S4-ライン」	100	刷毛・ローラー(短毛) (必要に応じてウエスなどで拭き取り)	30～50 g/m ²	24時間以上

- 着色仕上げの塗装工程は、上記塗装工程を参照して下さい。
- 塗装前に汚れや付着物、旧塗膜は除去して下さい。
- 条件によって塗布量、乾燥時間は変わりますので目安として下さい。
- 塗装時は発泡に注意して下さい。刷毛塗りには水性塗料用の刷毛(ナイロン刷毛など)を使用して下さい。

カラー

着色見本

※2回塗りでの見本です。
※印刷見本のため、実際の色とは多少異なります。

カラレス (S4-10)	ホワイト (S4-1000)	ライトグレー (S4-1100)	ブラック (S4-1500)
アイアンレッド (S4-2000)	ブラウン (S4-2700)	レッドウッド (S4-2900)	オーク (S4-3500)
チーク (S4-3700)	パイン (S4-3900)	イエロー (S4-4000)	メイブ (S4-4900)
グリーンアンバー (S4-5900)	ブルー (S4-6000)	ウォールナット (S4-7500)	コーヒーブラウン (S4-8700)

- 色濃度の調整はカラレスで行って下さい。水等で調整すると十分な塗膜性能が発揮できなくなる恐れがあります。



塗りやすさ抜群で、あらゆる屋内木部の
着色仕上げができます。