

水系

屋内用

カウンターやテーブルトップなどの
輪染み対策、保護に最適です。

もくぬゐる 水性 2液ウレタン クリヤー (ツヤ有り) フラット 半ツヤ/ツヤ消し

特長

- ★ 耐水性に優れ、耐久性が高い。 ★ 2液型で塗膜性能が良好。
- ★ 低臭で臭い残りの心配が少ない。

標準塗装工程

- ◇ 仕 上 げ : 透明仕上げ
- ◇ 適用範囲 : 内装木部全般(未塗装の場合)

工 程	材料・配合比(重量比)	塗装方法	塗布量(1回)	乾燥時間(20℃)
① 素地調整	サンドペーパー P180~P240			
② 下塗り	水性2液ウレタンクリヤー・フラット 主剤「SC-21-**」 硬化剤「SB-11」 水 100 10 0~10	刷毛・スプレー	80~100g/㎡	6時間以上
③ 研磨	サンドペーパー P320~P400			
④ 中塗り	水性2液ウレタンクリヤー・フラット 主剤「SC-21-**」 硬化剤「SB-11」 水 100 10 0~10	刷毛・スプレー	80~100g/㎡	6時間以上
⑤ 研磨	サンドペーパー P320~P400			
⑥ 上塗り	水性2液ウレタンクリヤー・フラット 主剤「SC-21-**」 硬化剤「SB-11」 水 100 10 0~10	刷毛・スプレー	80~100g/㎡	24時間以上

- 透明仕上げの塗装工程は、上記塗装工程を参照して下さい。
- さらに上質な仕上げを希望される場合は上塗りを再塗装して下さい。
- 塗装前に汚れや付着物、旧塗膜は除去して下さい。
- 条件によって塗布量、乾燥時間は変わりますので目安として下さい。
- 塗装時は発泡に注意して下さい。刷毛塗りには水性塗料用の刷毛(ナイロン刷毛など)を使用して下さい。
- 主剤に硬化剤を混合後、可使用時間を過ぎた塗料は使用しないで下さい。高温時(液温が高い場合)は可使用時間が短くなるので注意して下さい。



作業性良好



低臭



耐久性向上

品 番	主 剤 : SC-21-00 / 50 / 99 硬化剤 : SB-11
荷 姿	主 剤 : 16L / 3.6L / 1L 硬化剤 : 1.6L / 360mL / 100mL
配合比	100 : 10
適合規格	F 学 I4 鉛 食 食品衛生法適合について 本規格適合のみでは、食品用器具及び容器包装 (直接食品と接する場所)への使用は出来ません。

適合規格アイコンの説明はP3をご参照下さい。

製品の
詳細はこちら

