

もくぬ〜る 水性 サンジングシーラー

特長

- ★ 研磨性に優れ、作業性が良好。
- ★ 速乾で肉持ち感が良く、作業時間の短縮が図れる。
- ★ 木材導管へ綺麗に馴染み、容易に平滑性が出る。
- ★ 低臭で臭い残りの心配が少ない。



品番	SS-50
荷姿	16L / 3.6L / 1L
適合規格	F 学 14 鉛

適合規格アイコンの説明はP3をご参照下さい。

製品の
詳細はこちら



標準塗装工程

- ◇ 仕 上 げ : 透明仕上げ
- ◇ 適用範囲 : 内装木部全般(未塗装の場合)

工 程	材料・配合比(重量比)	塗装方法	塗布量(1回)	乾燥時間(20℃)
① 素地調整	サンドペーパー P180〜P240			
② 下塗り	水性サンジングシーラー「SS-50」 100 ※スプレーの場合は水にて20%希釈可能です。	刷 毛	80〜100 g/m ²	3時間以上
③ 研磨	サンドペーパー P320〜P400			
④ 上塗り	水性クリヤー・フラット「SC-25-**」 100 水 0〜30	刷 毛	60〜80 g/m ²	6時間以上

- 透明仕上げの塗装工程は、上記塗装工程を参照して下さい。
- さらに上質な仕上げを希望される場合は上塗りを再塗装して下さい。
- 水性クリヤー・フラット「SC-25-**」はF☆☆☆☆適合品です。
- 塗装前に汚れや付着物、旧塗膜は除去して下さい。
- 条件によって塗布量、乾燥時間は変わりますので目安として下さい。
- 塗装時は発泡に注意して下さい。刷毛塗りには水性塗料用の刷毛(ナイロン刷毛など)を使用して下さい。

屋内木部全般の下塗り塗料として
あらゆる部分にお使いいただけます。

