



水系

屋内用

一液型で作業性に優れるので、
一般の屋内木製床の仕上げに適しています。

もくぬゐる 水性 床用 1液ウレタン

特長

- ★ レベリングが良く、平滑で高光沢な仕上がりが得られる。
- ★ 1液型で作業性に優れる。
- ★ 低臭で臭い残りの心配が少ない。



品 番	SC-40
荷 姿	16L / 3.6L / 1L
適合規格	F 学 14 鉛

適合規格アイコンの説明はP3をご参照下さい。

製品の
詳細はこちら



標準塗装工程

◇ 仕 上 げ : 透明仕上げ

◇ 適用範囲 : 屋内木部床材全般(未塗装の場合)

工 程	材料・配合比(重量比)	塗装方法	塗布量(1回)	乾燥時間(20℃)
① 素地調整	サンドペーパー P180~P240 (または、ドラムサンダー P40 ~ P100 及び、 ポリッシャー P120~P150 で研磨。全面平滑後、除塵)			
② 下塗り	水性床用1液ウレタン「SC-40」 水 100 0~20	刷毛 コーティングモップ アプリケーション	80~100 g/m ²	8時間以上
③ 研磨	サンドペーパー P320~P400 (または、ポリッシャー P100~P120 で研磨。 全面平滑後、除塵)			
④ 中塗り	水性床用1液ウレタン「SC-40」 水 100 0~20	刷毛 コーティングモップ アプリケーション	80~100 g/m ²	8時間以上
⑤ 研磨	サンドペーパー P320~P400 (または、ポリッシャー P120~P180 で研磨。 全面平滑後、除塵)			
⑥ 上塗り①	水性床用1液ウレタン「SC-40」 水 100 0~20	刷毛 コーティングモップ アプリケーション	80~100 g/m ²	24時間以上 (次工程:8時間以上)
⑦ 研磨	サンドペーパー P320~P400 (または、ポリッシャー P120~P180 で研磨。全面平滑後、除塵)			
⑧ 上塗り②	水性床用1液ウレタン「SC-40」 水 100 0~20	刷毛 コーティングモップ アプリケーション	80~100 g/m ²	24時間以上

- 強さが求められる教室床、住宅床などには必要に応じて4回目の塗装(⑦~⑧)を行って下さい。
- 塗装前に汚れや付着物、旧塗膜は除去して下さい。
- 塗布量については1回塗りの目安として下さい。
- 下塗り:「水性床用1液ウレタン(SC-40)」→上塗り:「水性床用2液ウレタン(SC-46)/F☆☆☆☆適合品」の組み合わせも可能です。
- 塗装時は発泡に注意して下さい。刷毛塗りには水性塗料用の刷毛(ナイロン刷毛など)を使用して下さい。