

御 中

公共建築 工事標準仕様書・改修工事標準仕様書(建築工事編) 対応仕様

適 用：水性 オイルステイン塗り(OS)相当
材 料：もくぬへる 水性内装用カラーステイン 各色 (F☆☆☆☆登録品:G01415)
施工箇所：内装木部

工 程		塗 料 そ の 他	塗付け量 (kg/m ²)	乾燥時間 (20℃)
新設:素地ごしらえ		表 18.2.1 木部の素地ごしらえによるB種	—	—
改修:下地調整		表 7.2.1 木部の下地調整のRB種		
1	1回目塗り	水性内装用カラーステイン S4-****	0.03	3 時間以上
2	ふき取り	全面白木綿布巾でふき取る。	—	
3	2回目塗り	水性内装用カラーステイン S4-****	0.03	24時間以上
4	ふき取り	全面白木綿布巾でふき取る。	—	

注記

- ・本仕様は、公共建築工事標準仕様書(平成31年版) 及び、公共建築改修工事標準仕様書(平成31年版) に基づいた仕様です。
- ・上記塗付け量は公共建築工事標準仕様書(平成31年版) 及び、公共建築改修工事標準仕様書(平成31年版) のオイルステイン塗り(OS)の塗付け量です。その為、カタログ値とは異なります。
- ・改修時、既存塗膜が水性オイルステイン塗り(水性pigメントステイン塗り、水性ステイン塗り)の塗替えの場合は表 7.2.1 木部の下地調整のRB種、新規に塗装を行う場合は表7.3.1 木部の素地ごしらえのB種を適用して下さい。既存塗膜がある場合、表7.2.1 木部の下地調整のRA種(既存塗膜の全面除去)等を適用して下さい。
- ・使用前に中身が均一になる様に攪拌棒等で十分に攪拌してからご使用下さい。
- ・乾燥時間は、塗布量・材種・天候(気温・湿度)により異なります。
(上記の乾燥時間は、気温20℃、湿度60%、木材含水率18%以下の条件下のものです。)
- ・乾燥時間や塗り重ね可能時間は温度や湿度等の条件により異なります。
- ・塗布量が多すぎたり、乾燥が不十分な状態で重ね塗りを行うと乾燥不良、塗膜異常等の原因になります。
(塗布量は素材の状態によって大きく変わります。ご注意下さい。)
- ・材種によって塗装後の色感が異なります。必ず試し塗りを行ってからご使用下さい。
- ・水性内装用カラーステインの色濃度はカラレスで調整して下さい。水等で調整すると十分な塗膜性能が発揮できなくなる恐れがあります。
- ・5℃以下の低温時や多湿時の塗装は乾燥不良を起こす可能性があるため避けて下さい。
- ・ヤニや油分が多い木材に塗装する場合、表面のヤニや油分を取り除いてから施工して下さい。
- ・刷毛塗りにはナイロン刷毛等の水性塗料用の刷毛をご使用下さい。
- ・ローラー塗りには毛足が4mm程度の短毛のローラーをお勧めしていますが、発泡にはご注意下さい。
- ・その他の注意点につきましてはカタログ、容器の注意書き、安全データシート(SDS)もご確認下さい。

以 上