

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	 もくぬゐる 水性WPエナメル	JASS18 M-307
品番	S6ーライン	
適用塗装具	刷毛、ローラー(短毛)	

塗料の種類	1液型水性木材保護塗料(半造膜型)	
特徴	・ CNF(セルロースナノファイバー)と高耐久顔料で耐候性に優れます。 ・ 防腐・防カビ・防虫・撥水効果により木材の美観を長期に渡り維持します。 ・ 塗りやすく、塗装ムラが出にくい。 ・ リコート時のハジキが少ない。 ・ 要望に応じた仕上げに対応できる豊富なカラーバリエーション。	
配合比	S6ー**** 水	100 0~10
標準塗布量	80~100g/m ² (1回塗りあたり)	
乾燥時間<20℃> (数値は標準値です)	指触乾燥	30分以上
	硬化乾燥	24時間以上
用途	屋外木製品全般	

<注意事項>

●屋外でカラレス単体での使用は避けて下さい。 ●色濃度の調整はカラレスで行なって下さい。水などで調整すると十分な塗膜性能が発揮できなくなる恐れがあります。また、カラレスの添加量が増えるにつれて耐候性が低下するので注意して下さい。

●素材や仕上がり感などで目的によって2回塗りも可能です。塗料の塗り重ねを行う場合、温度や湿度などの条件により乾燥時間が異なります。塗装間隔が長くなる場合、密着不良などの原因になるので注意して下さい。 ●刷毛塗りにはナイロン刷毛などの水性塗料用の刷毛を使用して下さい。 ●ローラー塗りには短毛のローラーをお勧めしていますが、発泡には注意して下さい。

●塗装時に使用した道具は中性洗剤などでよく洗浄して下さい。 ●初めて本製品をご使用される場合には、必ず目立たない場所で試し塗りを行って下さい。 ●他社製品との併用についても同様に試し塗りを行って下さい。併用での不具合については、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。 ●本来の用途以外には使用しないで下さい。 ●塗料の貯蔵は5℃以上、35℃以下で保存して下さい。 ●塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所(凍結しない場所)に保管して下さい。 ●使用前には塗料を十分攪拌してから使用して下さい。 ●塗布量および乾燥時間は、素材の種類や気温・湿度などにより異なるので目安として下さい。 ●塗布量が多過ぎると乾燥が著しく遅くなり、ツヤムラ・乾燥不良の原因になりますので注意して下さい。また、塗布量が少な過ぎると塗料の性能を十分に発揮することができない場合があります。 ●塗装前に、素材の汚れ、ヤニ、ワックスなどを除去してから塗装して下さい。 ●旧塗膜を十分に取除いて下さい。他の塗料が既に塗装してある面には必ず試し塗りして下さい。 ●5℃以下での使用は避けて下さい。また、雨、雪の日や湿度が80%以上の日は塗装を避けて下さい。(乾燥時間が著しく遅くなります。)

●木材の乾燥が不十分な場合、塗膜の性能を十分に発揮することができない為、木材の含水率を20%以下に調整してから塗装して下さい。 ●南洋材系堅木などの硬質材は高密度であり、塗料が浸透しにくい為、塗装の際は注意して下さい。 ●下地が十分に乾燥していない状態で塗装した場合、仕上がりに影響が出る可能性があります。また、塗装後も同様に水などの影響が考えられる場合は注意して下さい。 ●どのような場合でも換気に十分注意して下さい。 ●使用中は手袋などをして皮膚に付かないようにして下さい。 ●使用後は手洗い(うがい)をして下さい。 ●子供の手の届かない所に保存し、誤飲、誤食しないように注意して下さい。 ●植物や動物に掛からないように注意して下さい。 ●製品の取り扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、または送気マスク、保護手袋、前掛けなどを着用して下さい。 ●飲まないで下さい。もし、誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の処置を受けて下さい。 ●目に入らないように注意して下さい。目に入った場合には直ちに大量の水で洗い、医師の処置を受けて下さい。 ●皮膚に付いた場合には石鹸で水洗いをして下さい。 ●容器からこぼれた場合には砂などを散布した後に処理して下さい。 ●火災の場合は、消火に炭酸ガス、泡または粉末消火器を使用して下さい。 ●中身を使い切ってから廃棄して下さい。 ●使用前には缶、カタログ、見本帳などの取り扱い注意事項を必ず読み厳守して下さい。 ●製品の取り扱いに当たっては、安全データシート(SDS)に従って下さい。 ●製品は性能の改善の為に予告無く仕様を変更することがあります。

<廃棄方法>

●各自治体の廃棄物処理条例に準じて廃棄して下さい。 ●水路や下水道には流さないで下さい。