製　品　説　明　書

玄々化学工業株式会社

品　　番	SZ－25
品　　名	ファイヤーディレー　F4
適用塗装機	刷毛、ローラー塗り

塗料の種類	表面塗布型防火塗料	
特　　徴	・塩素、臭素等ハロゲンを含みません。 ・ホルムアルデヒドの発生はありません。 （F☆☆☆☆　日塗工登録番号　G01211） ・水性エマルジョンですので作業環境が良好です。 ・屋内外に使用可能です（屋外使用の場合は、上塗りにもくぬ～る水性外部用クリヤー･フラット等の塗装が必要） ・塗膜に防カビ性能を付与してあります（JIS　Z2911）	
防　炎　性	① 5.5mmベニヤ板に原液で100g／m^2塗布した試料は、公益財団法人日本防炎協会の防炎合板の規格に合格します。 ② 国土交通省　不燃材料　大臣認定　認定番号:NM－1493 （アクリルウレタン系樹脂･アクリル系樹脂塗装･アクリル系樹脂インキ／不燃材料（せっこうボード及び金属板を除く））	
配　合　比	SZ－25 ミズ 着色剤（SP－＊＊＊＊） （※1）希釈なしで塗装可能です。必要に応じて御使用下さい。 （※2）標準添加量は1～2%。最大30%まで添加可能です。	100 適宜（※1） 適宜（※2）
塗　布　量	100～150g／m^2	
乾燥時間	指触乾燥	15分　（20℃）
	硬化乾燥	6時間　（20℃）
用　　途	木材、合板の防炎処理	
備　　考	・本製品は防炎性能を付与しているため、一般のクリヤー塗料に比べて、若干白濁した塗膜を形成します。事前に確認してから御使用下さい。 ・一般に「不燃木材」「準不燃木材」「難燃木材」と証されている基材への塗装は、塗膜が白化する可能性が高いため、避けて下さい。 ・屋外塗装（特にミズが当たる面）では、上塗りにもくぬ～る水性外部用クリヤー･フラット等の塗装が必要です。 ・塗装前に下地をよく洗浄して下さい。ワックス、油分等が残っていますと、密着不良の原因となります。 ・ご使用前には缶をよく振ってから配合して下さい。 ・低温時（5℃以下）での保管は避けてください。凍結した塗料は使用できません。 ・刷毛、容器等は使用後速やかに水で洗ってください。	

※　本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。
※　このデータは弊社における信頼できるデータでありますが、使用条件などにより異なることがあります。
※　ご使用に関しては御社においてご確認の上ご使用願います。
※　本製品をご使用の前には、別紙安全ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ及び注意事項を必ず読み厳守してください。　261030

GENGEN